deligno ag
Bonnstrasse 22 | CH-3186 Düdingen
Telefon +41 26 492 08 08
duedingen@deligno.ch | deligno.ch

Technische Anforderungen für die Parkettverlegung

1. Allgemeine Voraussetzungen

- Die Verlegung darf erst nach vollständiger Trocknung aller Baufeuchte erfolgen.
- Parkett vor der Verlegung mindestens 48 Stunden ungeöffnet im Verlegeraum akklimatisieren, erst unmittelbar vor der Verlegung öffnen.
- Die klimatischen Bedingungen sind auch dauerhaft während der Nutzung einzuhalten.

---

2. Anforderungen an den Untergrund

- Eben, trocken, fest, sauber, rissfrei
- Es gelten die Normen der SIA

---

3. Restfeuchte des Untergrunds (CM-Messung)

Maximal zulässige Restfeuchtewerte:

- **Zementestrich**
  - unbeheizt: ≤ 2,0 CM-%
  - beheizt: ≤ 1,8 CM-%
- **Calciumsulfatestrich (Anhydrit)**
  - unbeheizt: ≤ 0,5 CM-%
  - beheizt: ≤ 0,3 CM-%

Die Messung hat fachgerecht mittels CM-Messung zu erfolgen.

---

4. Ebenheitstoleranzen

- Unebenheiten sind vor der Parkettverlegung durch geeignete Spachtel- oder Ausgleichsmassen zu egalisieren.
- Es gelten die Normen der SIA

---

deligno ag
Bonnstrasse 22 | CH-3186 Düdingen
Telefon +41 26 492 08 08
duedingen@deligno.ch | deligno.ch

5. Verlegung

- Die Verlegung erfolgt gemäss Herstellerangaben:
  - vollflächig verklebt oder schwimmend
- Es dürfen nur für Parkett geeignete und freigegebene Klebstoffe verwendet werden.
- Randfugen und Dehnungsfugen sind vorzusehen

---

6. Fussbodenheizung

- Geeignet für warmwassergeführte Fussbodenheizungen.
- Maximale Oberflächentemperatur des Parketts: 27 °C
- Ein Auf- und Abheizprotokoll gemäss SIA ist zwingend einzuhalten.
- Parkett auf gekühltem Untergrund NUR unter einhalten des Merkblatt der ISP no. 5

---

7. Nutzung und Pflege

- Nur vom Hersteller empfohlene Pflege- und Reinigungsprodukte verwenden.

---

8. Gewährleistung / Haftung

- Bei Nichteinhaltung der genannten technischen Anforderungen entfällt jeglicher Garantie- und Gewährleistungsanspruch.
- Vor der Verlegung besteht eine Prüf- und Hinweispflicht des Verlegers gemäss SIA und OR.