Deckenelemente
(EN 14080:2013)

Brettschichtholz, stehende Lamellen nach Liste

Holzart:	Fichte
Qualität:	Sicht / Industrie
Profil:	1-fach bis 4-fach Nut + Kamm, Deckbrettfalz 20 x 60 mm Nut für Fremdfeder 20 x 40 mm, Kombination Nut + Kamm mit Deckbrettfalz
Festigkeitsklasse:	GL24h
Holzfeuchte:	12% +/- 2%
Verleimung:	PUR (Polyurethan) oder MUF (Melaminharz-Harnstoff)
Breite:	200–1000 mm (Berrechnungsmass in 40 mm Schritte)
Länge:	4.00–16.00 m
Zertifikat:	PEFC

Qualität	Höhe mm	CHF / m³ Detail	CHF / m³ 1.5 + m³	CHF / m³ Paket
Sichtqualität nach Liste	80–280			
Industriequalität nach Liste	80–280			

DUO / TRIO Lamellenbalken, liegende Lamellen nach Liste

Holzart:	Fichte
Qualität:	Sicht / Industrie
Profil:	Nut + Kamm (80 mm Stärke) alle anderen Stärken Doppelnut + Kamm
Festigkeitsklasse:	C24
Holzfeuchte:	12% +/- 2%
Verleimung:	PUR (Polyurethan) oder MUF (Melaminharz-Harnstoff)
Breite:	200–240 mm (Deckmass = -15 mm)
Länge:	4.00–16.00 m
Zertifikat:	PEFC

Qualität	Höhe mm	CHF / m³ Detail	CHF / m³ 1.5 + m³	CHF / m³ Paket
Sichtqualität nach Liste	80–240			
Industriequalität nach Liste	80–240			